

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

360-100

Glasurit® Utierky PRO Aktiv

X

Použitie:



Vlastnosti:

Glasurit® utierky PRO Aktiv sa používajú na očistené, holé kovové podklady ako sú napr. oceľ, pozinkovaná oceľ a hliník.

Glasurit® utierky PRO Aktiv zdokonaľujú svoju chemickú reakciu s kovovými podkladmi odolnosť voči korózii a priľnavosť lakovacích systémov farieb a lakov, ktoré sa majú nanášať.

Osobitné upozornenia:

- Utierky je možné použiť pod všetky Glasurit® CV základové materiály, s výnimkou polyesterových tmelov.
- Aby bolo možné už použité utierky počas jedného pracovného dňa znovu používať, musia sa tieto uchovávať v zásobníku alebo v uzatvárateľnom plastovom vrecku. Týmto spôsobom je možné zabrániť vyschnutiu utierok. Použité utierky sa nesmú opätovne vkladať do pôvodného balenia.
- **2004/42/IIIB(c)(780)8:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIIB.c) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 780 g/l. Tento produkt má obsah VOC 8 g/l.

Podklady:

- = vynikajúco vhodný
- = vhodný
- = vhodný za určitých podmienok

Oceľ	Pozinkovaná oceľ	Ušľachtilá oceľ	Hliník	Eloxovaný hliník	Plast vystužený sklenenými vláknami	PP-EPDM	Glasurit CV základy	Glasurit CV základové plniče resp. plniče	Prášok	Coil-Coating	Preglejka	Drevo	Továrenské lakovanie	Pôvodné lakovanie
●●	●●	●●	●●	●										

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Deutschland

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko

www.toplac.sk, www.glasurit.com

Okt 2014



TECHNICKÁ INFORMÁCIA

360-100

Glasurit® Utierky PRO Aktiv

X

Postup:



Pri aplikácii sa musí dbať na príslušné predpisy. Používajú sa len na očistené, holé kovové podklady

Výdatnosť:

Jedna utierka max. 3 m²

Nádobu uzavrieť:



Po vybratí utierky PRO Aktiv sa musí zásobník bezpodmienečne uzavrieť, aby sa zabránilo vysušaniu ostatných utierok.

Čistenie:



700-10, 700-1 (pozri príslušný pracovný postup)

Použitie:



Utierka 360-100 sa musí nanášať tak, aby sa rovnomerne zylhčil celý, holý kovový podklad (použiť krížový postup s prekrytím jednotlivých utieraní). Povrch musí ostať mokrý najmenej 1 min. Len tak môže prebehnúť úplná chemická reakcia na vytvorenie pasivačnej vrstvy.

Čas odvetrania 20°C:



Nechať odvetrať, až kým povrch nie je matný (asi 15 minút).

Upozornenia:

Maximálny čas odvetrania: 8 hodín

Utierky je možné používať pod všetky Glasurit® CV základové materiály, spracovanie vid' technické informácie alebo pracovné postupy.

Utierky 360-100 sa neodporúča používať na profilové bočnice a veľké plochy, nakoľko sa nedá zabezpečiť rovnomerné naniesenie vrstiev.